

BRAND **PRIMACOL**<sup>®</sup> DEKORATIV  
PRODUKT **Isolerende Primer**

- Maling, der beskytter mod snavs
- Dækker nikotin, fedt, knaster og vandskjolder
- Hvid, mat
- Fantastisk dækkeevne
- Fjerner de mest besværlige pletter
- Indeholder ikke opløsningsmidler



PAKNING **2,5l 10l**

EGENSKABER Denne maling er beregnet til overmaling af nikotin, sod og fedtpletter såvel som tørre vandskjolder på vægge og lofter indendørs i boliger, kontorer og offentlige bygninger. Den dækker farveforskelle og skaber en jævn overflade. Den kan bruges som primer (isolerer og forstærker) eller som top lag (beskyttende og dekorativ) på byggematerialer såsom gipsplader såvel som på gips, cement, cementkalk, beton og akrylpuds. Den kan også bruges som primer under enhver akryl- og latexmaling. Den indeholder ingen farlige substanser.

PÅFØRING Produktet er klar til brug. Fortynd det ikke og bland ikke med andre slags maling eller produkter. Omrør grundigt før brug. Påfør på overfladen med en pensel eller rulle. Det anbefales at påføre to lag. Malingen kan farves med kolorant, men sørg altid for at lave en farvetest med en smule af malingen. Udfør malerarbejdet ved temperaturer over 5° C. Udluft rummet efter endt arbejde, indtil al lugt er væk.

OVERFLADEFORBERE Overfladen skal være tør og fri for revner, støv og voks. Fjern gammel maling, puds eller DELSE andre løse lag fra overfladen. Brug anti-mug for at fjerne eventuel mug. Udtør vandskjolder og fjern sodpletter med groft sandpapir. Fjern støvet. Udfyld revner og huller med spartelmasse. Ved frisk puds kan det males efter fire uger. For at styrke overfladen, brug da en primer, for eksempel PrimaGrunt.

For at sikre, at pletter ikke kommer igen, skal årsagen til dem altid fjernes.

OPBEVARING Opbevar i den originale, tæt lukkede beholder i temperaturer mellem 5-30° C. Opbevar udenfor børns rækkevidde.

SIKKERHED Indeholder den reaktive masse 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-one i 2-methyl-2H-izothiazol-3-one.

## TEKNISK INFORMATION

Farve/form	Hvid emulsion
Lugt	Blid, specifik
pH	7,5-8,5
Tæthed	cirka 1,35 g/cm <sup>3</sup>
Rækkevidde ved 1 lag	cirka. 10 m <sup>2</sup> /l (et lag)

Antal lag:	2
Andet lag:	Efter 2 timer
Totaltørretid:	12 timer
Værktøj	Rulle, pensel
Rengøring af værktøj:	Vand med rengøringsmiddel

## Information

Informationen i dette datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen gives i henhold til vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren det ansvar at gøre sine egne tests for at tjekke produktets beskaffenhed i forhold til projektet.

Producenten forbeholder sig rettighederne til at ændre denne information uden at oplyse forbrugeren om dette. The manufacturer reserves the right to change this technical information without informing the client.